FICHA DE PRODUCTO
weber.tene stilo

FP – FAC – STILO | Rev: 11-13

DESCRIPCIÓN:

Mortero acrílico de altas prestaciones acabado fratasado y gota.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Revestimiento acrílico en capa fina de altas prestaciones, para la impermeabilización, decoración y protección duradera del sistema PlacoTherm.

VENTAJAS:

- Impermeable
- Transpirable
- Elevada adherencia
- Muy flexible
- Acabado fratasado, gota y gota chafada
- Excelente durabilidad
- Elevada resistencia superficial
- Gama de 60 colores

DATOS TÉCNICOS:

• **Presentación:**	Bidón de plástico de 25 kg Palets de 600 kg (24 bidones)
• **Rendimiento:**	2,5 – 3 kg/m² aplicado con llana.
• **Permeabilidad al vapor de agua:**	40 g/m²/día
• **Adherencia sobre hormigón**	> 1 MPa
• **Densidad en masa:**	1,81 g/cm³
• **Elasticidad:**	75 %
• **% Sólidos**	85 ± 4%
• **Granulometría máxima**	< 0,125 mm
• **Puenteo de fisuras según norma**	1 mm

NORMATIVA:

- Norma UNE-EN 15824:2009

COMPOSICIÓN:

- Siloxanos, silicatos, resinas en dispersión acuosa, pigmentos orgánicos, fungicidas y aditivos especiales.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Los soportes deben ser planos, estables, resistentes y limpios.
- Como acabado aplicar la imprimación **weber CS** sobre el mortero regularizador **weber.therm base**.
- Si se aplica sobre **weber CS**, esperar 24 horas mínimo antes de revestirlo con **weber.tene stilo**.

MODO DE EMPLEO:

- El producto se suministra listo al uso, sólo es necesario remover el contenido del envase con un batidor eléctrico para homogeneizar la mezcla.
- Aplicar **weber.tene stilo**, con una llana de acero inoxidable en el paño de trabajo de abajo a arriba, apretando el material para regularizar el espesor de la capa. Pasar la llana vertical y horizontalmente varias veces para obtener una capa del material uniforme y sin excesos.
  - Acabado fratasado: cuando el material tenga la consistencia adecuada, dar el acabado utilizando una llana de plástico, limpiándola regularmente, haciendo suaves movimientos circulares, verticales u horizontales, en función a la textura y efecto deseado.
  - Acabado gota: para la obtención del acabado gota, proyectar el producto con pistola de proyección e incluso apretarla con un paletín, para obtener gota chafada.

CARACTERISTICAS DE EMPLEO

• **Espesor de aplicación:**	2,0 – 3 mm
• **Tiempo de fratasado:**	10 – 20 minutos*
• **Tiempo de secado al tacto:**	2 – 3 horas*
• **Tiempo de secado:**	12 – 24 horas*

***** Estos tiempos pueden variar según las condiciones meteorológicas

RECOMENDACIONES DE USO:

- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 30ºC.
- No aplicar con tiempo muy húmedo, con lluvia, con riesgo de heladas, fuerte calor o insolación directa.
- Aplicar con llana de acero inoxidable.
- Mezclar bien el producto con batidor eléctrico hasta dejar una pasta homogénea.
- Utilizar cinta adhesiva de pintor para delimitar paños de trabajo despieces intencionados con efectos decorativos en la fachada.
- Adecuar la dimensión de los equipos de trabajo a la extensión de las superficies a revestir, para evitar juntas dentro de un mismo paño de trabajo.
- La limpieza de las herramientas después de la aplicación, se puede hacer con agua.
- No interrumpir la aplicación en un paño de trabajo una vez comenzado, a no ser que sea en un sitio bien estudiado y en el que poder realizar una junta de trabajo.
- Importante: la planimetría del soporte debe ser excelente para obtener un acabado regular.

CONSERVACION

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

MANIPULACIÓN:

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la vrsión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

CE
UNE – EN 15824:2009